



Agglomeroitu korkki ja kierrätetty kumi vähentävät iskumelua ja eristävät lämpöä

—

Tiheys 550/600kg/m³
Puristus (%) 25 - 35
Palautuminen (%) > 85
Kiehuva vesi: ei hajoamista
Vetolujuus: > 600 KPa
Lämmönjohtavuus 0,075 W/m⁰K
Lämmönvastus 0,025m²°K/W
Akustinen tulos 16dB / 20dB